



Identificazione	
Articolo	TBP-O 150
Codice	2M3170
Campo di impiego	Prefiltrazione

Dati Tecnici	Valore	U.M.	Metodo di analisi
Composizione	100% poliestere		
Massa aerica	150	gr/m <sup>2</sup>	
Spessore nominale	15	mm	

Fuoco	Valore	U.M.	Metodo di analisi
Temperatura massima di utilizzo	80	°C	
Comportamento alla fiamma	F1		DIN 53438-3 LAPI Cert. Nr. 1158/12/ac ORV del 28/08/2012

Dati di prova	Valore	U.M.	Metodo di analisi
Portata d'aria	2009	m <sup>3</sup> /h	EN 779: 2005 Politecnico di Torino Cert. Nr. 1817 ORV del 29/10/2009
Velocità dell'aria	0.5	m/s	
Perdita di carico iniziale	15	Pa	
Perdita di carico finale	250	Pa	
Efficienza ponderale Media con polvere sintetica	89	%	
Classe di efficienza	G3		



Prove effettuate su 1 m<sup>2</sup> di materiale filtrante