

Identificazione	
Articolo	TPC
Codice	2S3190
Campo di impiego	Prefiltrazione
Colore	Nero

Dati Tecnici	Valore	U.M.	Metodo di analisi
Composizione	100% poliestere		
Massa aerica	360	gr/m ²	
Spessore nominale	11 ± 1,5	mm	
Carbone attivo	31	%	

Fuoco	Valore	U.M.	Metodo di analisi
Temperatura massima di utilizzo	< 150	°C	
Comportamento alla fiamma	F1		DIN 53438-3



Setto in poliestere impregnato di polvere di carbone attivo